

## UPM ECOPRIME 72 H

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

### UPM ECOPRIME 72 H:

<b>Papierkategorien</b>	Heatset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Direktwerbung   Personalisierte Direktwerbung   Verzeichnisse   Magazine   Zeitungsbeilagen   Fernseh- und Radiozeitschriften
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Holzstoff   Recyclingfaser
<b>Druckverfahren</b>	Heatset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	22.5 - 380.0
<b>Hülse (mm)</b>	76.0 / 150.0
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	45.0	48.8	52.0	55.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.20	1.20	1.20	1.20
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	72.0	72.0	72.0	72.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	88.0	88.0	88.0	88.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	1.2	1.2	1.2	1.2
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	91.0 - 94.5	92.0 - 95.0	93.0 - 96.0	94.0 - 96.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.8 - 3.1	2.8 - 3.1	2.8 - 3.1	2.8 - 3.1

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	260
<b>ICC Paper profile</b>	PSO_INP_paper_eci.icc
<b>TVI Curve</b>	C(CMY), D(K)
<b>AM Screen recommendation (l/cm)</b>	48
<b>FM Screen recommendation (µm)</b>	35