

## UPM FINESSE GLOSS

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

### UPM FINESSE GLOSS:

<b>Catégories papier</b>	Papiers postaux
<b>Qualité</b>	Couché sans bois (WFC)
<b>Utilisation finale</b>	Marketing direct   Enveloppes
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Pâte chimique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset   Flexographie en ligne
<b>Format</b>	Bobine
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	54.1	60.8	67.6	70.0	77.7	80.0	87.8	101.4
<b>Blancheur CIE TAPPI (%)</b>	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
<b>Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)</b>	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	91.0	92.0	93.0	94.0	95.5	95.0	96.0	98.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	2.5	2.8	3.2	3.3	3.6	3.7	4.1	4.7
<b>PPI (pages)</b>	850.0	750.0	680.0	610.0	590.0	540.0	490.0	420.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**