

## UPM FINESSE MATT

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

### UPM FINESSE MATT:

<b>Catégories papier</b>	Papiers postaux
<b>Qualité</b>	Couché sans bois (WFC)
<b>Utilisation finale</b>	Marketing direct   Enveloppes
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Pâte chimique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset   Flexographie en ligne
<b>Format</b>	Bobine
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	54.1	60.8	67.6	77.7	87.8
<b>Blancheur CIE TAPPI (%)</b>	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
<b>Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)</b>	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	92.0	93.0	95.0	96.5	98.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	20.0	230.0	24.0	24.0	25.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	2.8	3.1	3.5	4.1	4.6
<b>PPI (pages)</b>	700.0	640.0	580.0	500.0	440.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**