

UPM GOLDEN™ RECYCLED

Würden Sie gerne Ihren nichtklebenden Etikettenträger auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen? Mit diesen stark kalandrierten, transparenten Pergaminpapieren ist dies möglich. Pergamin bietet sehr gute, gleichbleibende Qualität, optimale Oberflächenbeschaffenheit, gleichmäßige Stärke und Festigkeit.

UPM GOLDEN™ RECYCLED:

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierkategorien | Etikettenpapiere |
| Sorte | Pergaminpapier |
| Verwendungszweck | Produktkennzeichnung VIP-Etiketten |
| Oberfläche | Superkalandriert |
| Format/Größe | Rollen |
| Rollendurchmesser (cm) | 80,0 - 135,0 / 147,0 |
| Rollenbreite (cm) | 50,0 - 230,0 |
| Hülse (mm) | 76,0 / 153,0 |
| Verpackung | Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier |
| Zertifizierungen und Umweltzeichen | 94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody |

SOLLWERTE:

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²) | 57.0 |
| Dicke (ISO 534) (µm) | 50.0 |
| Durchsichtigkeit (%) | 49.0 |
| {Moisture} | 6.5 |
| Ölsaugfähigkeit (g/m ²) | 0.7 |
| Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm) | 1.5 |
| Zugfestigkeit MD (kN/m) | 6.3 |
| Zugfestigkeit CD (kN/m) | 2.4 |
| Reissfestigkeit MD (mN) | 310.0 |
| Reissfestigkeit CD (mN) | 330.0 |
| L-Werte C/2° | 93.0 |
| a-Werte C/2° | -1.0 |
| b-Werte C/2° | 40.0 |

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.