

UPM HONEY™ PLUS

Vous souhaitez que vos étiquettes s'adaptent à tous vos besoins ? C'est possible grâce à ce papier cristal très calandré, léger et transparent. Ce papier cristal possède une qualité de surface optimale avec une épaisseur homogène et une résistance élevée.

UPM HONEY™ PLUS:

| | |
|-----------------------------|---|
| Categories papier | Papiers pour étiquettes |
| Qualité | Glassine |
| Utilisation finale | Etiquetage produits Etiquetage VIP |
| Finition | Supercalandré |
| Format | Bobine |
| Diamètre bobine (cm) | 80,0 - 135,0 / 147,0 |
| Laize bobine (cm) | 50,0 - 230,0 |
| Mandrin (mm) | 76,0 / 153,0 |
| Emballage | Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité |
| Certificats | 94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody |
| Note | PEFC and FSC on request but subject to availability. |

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | |
|---|------|-------|
| Grammage (ISO 536) (g/m²) | 58.0 | 60.0 |
| Epaisseur (ISO 534) (µm) | 51.0 | 53.0 |
| Transparence (%) | 49.0 | 48.0 |
| {Moisture} | 6.5 | 6.5 |
| Pouvoir absorbant (g/m²) | 0.7 | 0.7 |
| Rugosité PPS 10 TS (µm) | 1.5 | 1.5 |
| Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m) | 6.4 | 6.6 |
| Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m) | 2.5 | 2.6 |
| Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN) | 315 | 325.0 |
| Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN) | 340 | 350.0 |
| Valeur-L C/2° | 91.0 | 91.0 |
| Valeur-a C/2° | 5.0 | 5.0 |
| Valeur-b C/2° | 27.0 | 27.0 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production