

UPM JETLABEL

Sind Ihre Prioritäten ein hoher Weißgrad, gute Bedruckbarkeit und beste Laufeigenschaften? Dann wählen Sie für Ihre jeweiligen Verarbeitungsanforderungen aus diesen maschinen- oder superkalandrierten, holzfrei ungestrichenen Papieren.

UPM JETLABEL:

| | |
|---|---|
| Papierkategorien | Etikettenpapiere |
| Sorte | Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU) |
| Verwendungszweck | VIP-Etiketten |
| Oberfläche | Maschinenglatt |
| Stoffeintrag | Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz, |
| Druckverfahren | Tintenstrahlfarbdruck Laserfarbdruck Flexodruck Hochdruck Offset |
| Format/Größe | Rollen |
| Rollendurchmesser (cm) | 100,0 - 140,0 |
| Rollenbreite (cm) | 50,0 - 283,0 |
| Hülse (mm) | 71,0 / 76,0 / 152,0 |
| Verpackung | Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier |
| Zertifizierungen und Umweltzeichen | 94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanentpapier ISO 9706 |
| Hinweis | PEFC and FSC on request but subject to availability. |

SOLLWERTE:

| | | |
|---|-------|-------|
| Flächengewicht (ISO 536) (g/m²) | 65.0 | 70.0 |
| CIE-Weisse (%) | 165.0 | 165.0 |
| Opazität ISO (2471) (%) | 90.0 | 92.0 |
| Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min) | 150.0 | 150.0 |
| Dicke (ISO 534) (µm) | 84.0 | 89.0 |
| Zugfestigkeit MD (kN/m) | 5.3 | 5.5 |
| Zugfestigkeit CD (kN/m) | 2.2 | 2.3 |
| Reissfestigkeit CD (mN) | 500.0 | 530.0 |

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.