

## UPM JETLABEL

Vous recherchez un papier extra-blanc ayant une bonne imprimabilité et une excellente roulabilité pour réaliser vos étiquettes ? Optez pour ce papier fini machine ou super calandré, non couché sans bois.

### UPM JETLABEL:

<b>Categories papier</b>	Papiers pour étiquettes
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Etiquetage VIP
<b>Finition</b>	Lissé/fini machine
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Impression jet d'encre couleur   Impression laser couleur   Flexographie   Typographie   Offset
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100,0 - 140,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	50,0 - 283,0
<b>Mandrin (mm)</b>	71,0 / 76,0 / 152,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	65.0	70.0
<b>Blancheur CIE (%)</b>	165.0	165.0
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	90.0	92.0
<b>Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	150.0	150.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	84.0	89.0
<b>Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)</b>	5.3	5.5
<b>Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)</b>	2.2	2.3
<b>Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)</b>	500.0	530.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**