

## UPM OFFICE COPY/PRINT

Pour être assuré de disposer d'une qualité d'impression optimale, choisissez les papiers de formats standards UPM. Ces papiers vous assurent des impressions couleur de grande qualité et conviennent aux copies à grande vitesse.

### UPM OFFICE COPY/PRINT:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Catégories papier</b>    | Papiers bureautiques   Papiers pour impression numérique  |
| <b>Qualité</b>              | Non couché sans bois (WFU)  |
| <b>Utilisation finale</b>   | Correspondance   Documents   Papiers pour télécopie   Papiers bureautiques   Communication routinière                                   |
| <b>Finition</b>             | Satiné, Soft calandre   Lissé/fini machine  |
| <b>Composition</b>          | Charges   Pâte chimique   |
| <b>Procédé d'impression</b> | Impression jet d'encre n/b   Impression laser n/b   Reprographie   Télécopie  |
| <b>Format</b>               | A3   A4   |
| <b>Emballage</b>            | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité  |
| <b>Certificats</b>          | China Green Label   FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706   EMAS   ISO 9001   OHSAS 18001   ISO 14001 |

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| <b>Basis Weight (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b> | 70  | 80  |
| <b>Thickness (ISO 534) (µm)</b>                 | 98  | 108 |
| <b>CIE Whiteness (ISO 11475) (%)</b>            | 155 | 155 |
| <b>Brightness D65 (ISO 2470-2) (%)</b>          | 106 | 106 |
| <b>Opacity (ISO 2471) (%)</b>                   | 93  | 95  |
| <b>Roughness Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b> | 220 | 220 |
| <b>Moisture (ISO 287) (%)</b>                   | 4.5 | 4.5 |

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**