

UPM OPALITE PLUS H

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

UPM OPALITE PLUS H:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Werbematerial Kataloge Verzeichnisse Einlagen Listings
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	25.4 - 256.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0*
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	36.0	38.0	40.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.40	1.40	1.40
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	65.0	65.0	65.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86.0	86.0	86.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.1	-1.1	-1.1
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	3.3	3.3	3.3
Opazität ISO (2471) (%)	89.0	90.0	91.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.8	2.8	2.8

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_INP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35