

UPM POSTE

Sie brauchen ein zuverlässiges Papier für Ihre Briefumschläge? Die Chance ist groß, dass Sie in dieser breitgefächerten Auswahl holzfreier, ungestrichener Papiere fündig werden. Die Papiere eignen sich für Standard-Lagerware sowie für individuell angefertigte Umschläge, Umschläge zur Maschinenbefüllung, sowie für individuell nach Kundenwunsch gestaltete und bedruckte Umschläge.

UPM POSTE:

| | |
|---|--|
| Papierkategorien | Postalische Papiere |
| Sorte | Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU) |
| Verwendungszweck | Briefumschläge |
| Stoffeintrag | Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz, |
| Druckverfahren | S/W-Tintenstrahldruck Offset Online-Flexodruck |
| Format/Größe | Rollen |
| Rollendurchmesser (cm) | 120,0 / 145,0 |
| Rollenbreite (cm) | 17,5 - 250,0 |
| Hülse (mm) | 76,0 / 152,0 |
| Verpackung | Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier |
| Zertifizierungen und Umweltzeichen | 94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody |
| Hinweis | FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. |

SOLLWERTE:

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|
| Flächengewicht (ISO 536) (g/m²) | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| Volumen (ISO 534) (cm³/g) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| CIE-Weisse (%) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Opazität ISO (2471) (%) | 94.0 | 94.5 | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.0 | 97.0 |
| Rauigkeit WS (ml/min) | 180 | 220 | 220 | 240 | 240 | 270 | 270 |
| Porosität (ml/min) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.