

## UPM PREPERSONAL, FEUILLES

Soyez efficaces, réalisez vos documents commerciaux pré imprimés avec le papier non couché sans bois UPM Preprint. Il convient à la réalisation de formulaires, de papiers administratifs, d'en-têtes et de publipostages.

### UPM PREPERSONAL, FEUILLES:

<b>Categories papier</b>	Papiers postaux   Offset en feuille-à-feuille
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Formulaires personnalisés   Formulaires commerciaux   Correspondance   Marketing direct personnalisé   Marketing direct   Documents transactionnels (factures, formulaires de commande, etc.)
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Impression jet d'encre n/b   Impression laser n/b   Préimpression offset
<b>Format</b>	Feuilles
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	FSC® and PEFC™ on request but subject to availability.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	80.0	90.0	100.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.30	1.30	1.30
<b>Blancheur CIE (%)</b>	164.0	164.0	164.0
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	95.5	96.0	96.5
<b>{Moisture}</b>	5.0	5.0	5.0
<b>Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	180.0	180.0	190.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**