

UPM SOL MATT

Dieses Papier gibt Ihrem Druckobjekt die Chance zu glänzen. UPM Sol ist ein Premium Bogen-Papier mit einer modernen, blauweißen Tönung. Durch seinen hohen optischen Glanz werden Intensität und Kontraste von Texten und Bildern verstärkt.

UPM SOL MATT:

Papierkategorien	Bogenoffsetpapiere
Sorte	Gestrichenes holzhaltiges Papier
Verwendungszweck	Bücher Broschüren Kataloge Personalisierte Direktwerbung Einlagen Magazine Handbücher
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Zellstoff Holzstoff Altfaserstoff
Druckverfahren	Bogenoffsetdruck
Format/Größe	Bogen
Zertifizierungen und Umweltzeichen	BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	65.0	70.0	75.0	80.0	90.0	100.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	92.0	93.0	93.0	94.0	94.0	94.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	93.5	93.5	93.5	94.0	94.0	94.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-6.5	-6.5	-6.5	-7.0	-7.0	-7.0
Opazität ISO (2471) (%)	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	18.0	18.0	19.0	19.0	21.0	21.0
Glanz Lehmann (ISO 8254-2) (%)	15.0	15.0	16.0	16.0	18.0	18.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

CIE L*-value (D50/2°) WB	94.0
CIE a*-value (D50/2°) WB	1.3
CIE b*-value (D50/2°) WB	-2.2
Max. Total Area (TAC%)	300
ICC Paper profile	PSO_LWC_Improved.eci.icc
TVI Curve	B(CMY), C(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	60
FM Screen recommendation (µm)	20
Measurement condition for D50	ISO 13655, M0; D50/2°
Measurement equipment	Techkon RS800