

# UPM VELLUM

Vous recherchez un papier extra-blanc ayant une bonne imprimabilité et une excellente roulabilité pour réaliser vos étiquettes ? Optez pour ce papier fini machine ou super calandré, non couché sans bois.

## UPM VELLUM:

<b>Catégories papier</b>	Papiers pour étiquettes
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Etiquetage produits   Etiquetage VIP
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Flexographie   Typographie   Offset   Transfert thermique
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	35,0 - 380,0
<b>Mandrin (mm)</b>	71,0 / 76,0 / 152,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	65.0	70.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	65.0	69.0
<b>Blancheur CIE (%)</b>	150.0	150.0
<b>Rugosité PPS 10 TS (µm)</b>	2.9	2.7
<b>Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)</b>	5.2	4.9
<b>Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)</b>	2.7	2.5
<b>Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN)</b>	400.0	400.0
<b>Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)</b>	530.0	530.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**